

Андрей С. Бойко-Гагарин

КУСТАРНЫЕ ПОДДЕЛКИ МОНЕТ АВГУСТА III САКСОНЦА (1733-1763) И СТАНИСЛАВА АВГУСТА ПОНЯТОВСКОГО (1764-1795) В НАХОДКАХ УКРАИНЫ

ABSTRAKT W artykule zaprezentowano znalezione na Ukrainie falsyfikaty monet Augusta III (1733-1763) oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) wykonane w sposób chałupniczy. Każde znalezisko opisane zostało oddzielnie, z uwzględnieniem danych o miejscu odkrycia. Ocena techniki produkcji falsyfikatów wsparta została wynikami analiz XRF. Uzyskane efekty stały się podstawą dyskusji na temat cech typowych dla wykonanych metodą chałupniczą falsyfikatów monet polskich drugiej połowy XVIII wieku.

Słowa kluczowe: Polska, Ukraina, monety polskie, falsyfikaty, znaleziska monet

ABSTRACT This article deals with the private forgeries of the coins of Augustus III (1733-1763) and Stanislaus Augustus Poniatowski (1764-1795) founded in Ukraine. A description of the counterfeits and the topography of their finds are given. The technology of the production of the forgeries is established by the aid of XRF analysis. The main trends and the features of Polish coin counterfeiting during this period are illustrated.

Key words: Poland, Ukraine, Polish coins, forgeries, coin finds

АБСТРАКТ Во время правления королей Речи Посполитой Августа III Саксонца (1733-1763) и Станислава Августа Понятовского (1764–1795) денежное обращение на украинских исторических землях существенно изменилось. Среди монет Августа III Саксонца прототипами для подделки становятся также медные монеты – солиды и гроши. Подделки в годы правления короля Станислава Августа Понятовского отличаются преобладанием в качестве прототипа монет достаточно высокого номинала – в четыре гроша. Опубликовано состав сплава поверхности фальшивых монет за данными РФА анализа.

Ключевые слова: Польша, Украина, польские монеты, подражания, монетные находки

Во время правления королей Речи Посполитой Августа III Саксонца (1733-1763) и Станислава Августа Понятовского (1764-1795) денежное обращение на украинских исторических землях существенно изменилось. Так, территория Левобережной Украины попадает в зону влияния российской денежной системы, а Правобережной – польской, и в меньшей степени австрийской и венгерской (Буковина и Закарпатье). Медные и серебряные монеты Августа III Саксонца и Станислава Августа Понятовского фигурируют в денежном обращении Волыни, Галичины, Закарпатья, Подолии и Буковины. Популярность монет последних польских монархов стала причиной появления подделок этих монет на украинских землях. В это время мы отмечаем тенденцию в подделке монет более крупных номиналов: шостаков (Рис. 6-7), ортов (Рис. 8-10), а также монет достоинством в 4 гроша (Рис. 12-14).

Среди монет Августа III Саксонца прототипами для подделки становятся также медные монеты – солиды и гроши (Рис. 1-5). Необходимо отметить, что количество фальсификатов с начала XVIII века значительно уменьшается. Причиной является усовершенствование технологий производства монет: практически все монетные дворы осваивают машинное производство. Перед фальсификаторами появляется существенная преграда – высокое качество государственных монет, чеканенных на сложном оборудовании. Изученные нами подделки монет последних польских монархов отличаются весьма высоким уровнем исполнения и иконографически имеют очень мало отличий от оригинальных монет. Исключением являются лишь фальшивые медные солиды Августа III Саксонца, изготовленные на менее высоком технологическом уровне при упрощенной передаче литер легенды, портрета и гербов.

Наличие в находках Украины фальшивых медных солидов Августа III Саксонца может предположительно указывать на то, что их подделка велась параллельно с польско-литовскими шелягами Яна II Казимира (1648-1668). Подделка польско-литовских «боратинок» в конце XVII века достигла ужасающих масштабов, продолжаясь, вероятнее всего и за долго после прекращения производства солидов государственными монетными дворами в 1666 году. Мы предполагаем, что подделка солидов Августа III Саксонца производилась «по инерции» с продолжающейся подделкой польско-литовских солидов „боратинок”, которые вплоть до середины XVIII находились в денежном обращении. Появление подделок медной монеты объясняется также тем, что номинальная стоимость монет всегда выше фактической. Таким образом, изготавливая монету из сырьевой меди, фальсификаторы получали выгоду даже при условии соблюдения стопы ее чеканки на государственных монетных дворах.

Подделки в годы правления короля Станислава Августа Понятовского (1764-1795) отличаются преобладанием в качестве прототипа монет достаточно высокого номинала – в четыре гроша. Среди мелких монет мы изучили лишь один экземпляр – фальшивый серебряный грош 1761 года (Рис. 11).

Выделить особенности технологии производства поддельных монет вышеуказанных типов нам удалось при помощи использования современного точного метода исследования – рентгенофлуорисцентного анализа состава сплава поверхности металла (РФА анализа), данных которого указаны в Таблице 1. Из данных состава сплава металла мы видим, что основой фальсификатов солидов Августа III Саксонца (Рис. 3 и Рис. 5) является практически чистая медь с незначительными примесями. Для изготовления подделки изначально медных монет не требовалось нанесения поверхностного покрытия. Иначе обстоит дело с подделками орта 1756 года (Рис. 10) и 4 грошей 1767 года (Рис. 13), оригинальные прототипы которых серебряные. Для придания подделкам вида серебряных монет

на поверхность их заготовок наносился тонкий слой металла белого цвета, имитирующего серебро. Исходя из данных состава сплава металла изученных подделок мы видим, что на медную заготовку было нанесен слой олова, т.е. заготовка поддельной монеты подверглась лужению.

Большая часть изученных фальсификатов изготовлена методом чеканки самодельными штемпелями, изображение на поле которых нанесено штихелями или иными острыми предметами. На это указывает хаотическое размещение букв и разнообразие их исполнения. Отсутствие одинаковых букв на поле изученных подделок исключает использование пуансонов для их изготовления. Исключение составляют монеты Рис. 6, Рис. 10 и Рис. 13. При помощи визуального анализа можно предположительно установить, что эти подделки монет изготовлены методом литья. На применение метода литья указывают такие дефекты – расплывчатые края литер легенды и шероховатая поверхность с кавернами. Учитывая то, что художественный уровень подделок крупных номиналов монет Рис. 10 и Рис. 13 приближен к монетам государственной чеканки, можно предположить, что их отливка производилась в глиняную форму, изображение на которой было получено при помощи вдавливания в нее оригинальных монет.

Основная концентрация находок вышеописанных фальшивых монет, согласно нашим наблюдениям, определяется территорией исторической Волыни. Находки фальсификатов медных и серебряных польских монет второй половины XVIII века практически не характерны для Левобережной Украины, так как эти земли к исследуемому периоду практически полностью попадают под влияние российской монеты, которая и становится основным прототипом для кустарной фальсификации.

К концу XVIII века Речь Посполитая окончательно утрачивает независимость. Ее земли в ходе трех разделов были оккупированы Российской, Австрийской империями и Прусским королевством. Соответственно, прекращается и подделка польских монет в эпоху Нового времени.

Таблица 1. Состав сплава поверхности фальшивых монет за данными РФА анализа

№ рис.	Доля элемента в составе сплава, %													
	Cu	Ag	Sn	Sb	Pb	As	Ni	Fe	Zn	Bi	Ca	Ti	Mn	Cd
3	98,1	0,08	0,17	0,37	0,16	0,12					1,04			
5	97,8	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1		0,4			1,1	0,1		
10	81,5	0,08	16,8	0,37	0,62	0,18	0,1	0,06		0,35				
13	73,4		20,9	0,8	2,96	0,1		0,26					0,03	0,08

Описание фальшивых монет



Рис. 1. Фальшивый польский солид Августа III Саксонца (1733-1763)
NO [...] IXIOI
[...] IXES [...]
Источник: Частная коллекция Александра Литвинчука (г. Ровно)



Рис. 2. Фальшивый польский солид Августа III Саксонца (1733-1763)
AVGVSTVS III REX IOI
[...] LL SAX I [...]
Источник: Частная коллекция Александра Литвинчука (г. Ровно)



Рис. 3. Фальшивый польский грош Августа III Саксонца (1733-1763)
Размер: 20 мм, Вес: 2,7 г.
AVGVSTVS III REX PO [...]
[...]
Источник: Частное собрание (г. Вышгород)



Рис. 4. Фальшивый польский грош Августа III Саксонца (1733-1763)
Размер: 19 мм.
AVGVSTVS III REX POL.
LL SAX H
Находка: Хмельницкая обл., Изяславский р-н., с. Подлесцы.
Источник: www.forum.violity.com



Рис. 5. Фальшивый польский грош Августа III Саксонца (1733-1763)
Размер: 18 мм, вес: 2,6 г.
AVGVS [...] IXIOI
LL SAX IV [...]
Находка: Житомирская обл., Коростышевский р-н., с. Кулешовка.
Источник: Частное собрание (г. Вышгород)



Рис. 6. Фальшивый польский шостак Августа III (1733-1763) с датой «175»
Размер: 28 мм, Вес: 5,66 г.
D G AVGVSTVS III REX POLONI [...]
SAX ROM III P [...] T·175
Источник: Частное собрание (г. Вышгород)



Рис. 7. Фальшивый польский шостак Августа III (1733-1763)
Размер: 23 мм, Вес: 2,74 г.
D·G·AVGVS [...] OLONIARUM
[...] ROM·IMP·ARCHIM ET [...] ELECT 175 [...]
Источник: Частное собрание (г. Вышгород)



Рис. 8. Фальшивый польский орт 1754 года Августа III (1733-1763)
Размер: 27 мм, Вес: 5,67 г.
D G AVGVSTVS III D G REX POLONIARUM
SAC·ROM·IMP·ARCHIM [...] ECT·1754 / 18
Источник: Частная коллекция Александра Литвинчука (г. Ровно)



Рис. 9. Фальшивый польский орт 1755 года
Августа III (1733-1763)
D·G AVGVSTVS III·REX POLONIA
RUM AC ROM IMP ARCHIMET EL [...] T ·1755 / 18
Источник: www.forum.violity.com



Рис. 12. Фальшивые польские 4 гроша 1766
года Станислава Августа Понятовского (1764-
1795)
STANISLAUS AUG D.G.REX POL.M.D.L.
LXXX·EX·MARCA PURA·COL:1766 / FS 4 GR
Источник: www.forum.violity.com



Рис. 10. Фальшивый польский орт 1756 года
Августа III (1733-1763)
Размер: 26 мм, вес: 4,8 г.
D G AVGVSTVS III REX POLONIA
RUM SAX ROM IMP·ARCHIM ET ELECT 1756 / E-C 18
Источник: Частная коллекция Александра
Литвинчука (г. Ровно)



Рис. 13. Фальшивые польские 4 гроша 1767
года Станислава Августа Понятовского (1764-
1795)
Размер: 27 мм, Вес: 5,03 г.
STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.
LXXX EX MARCA P [...] OL·1767· / FS 4·GR·
Источник: Частная коллекция Александра
Литвинчука (г. Ровно)



Рис. 11. Фальшивый польский грош 1761 года
Станислава Августа Понятовского (1764-1795)
Размер: 22 мм, Вес: 1,68 г.
SAR
GR / 320 / EX / MARCA / PURA COL / 1761 /
POL / MDL / F·S·
Находка: Волынская обл., Луцкий р-н., с.
Городище
Источник: Частное собрание (г. Вышгород)



Рис. 14. Фальшивые польские 4 гроша 1767
года Станислава Августа Понятовского (1764-
1795)
Размер: 26 мм, вес: 4,3 г.
STANISLAUS AUD.D.G.REX POL.M.D.L.
LXXX·EX·MARCA PURA COL:1767 / FS 4·GR
Источник: www.forum.violity.com

Андрей С. Бойко-Гагарин
Национальный музей истории Украины
boiko_gagarin@mail.ru